

Produkt:

Visuelle Eigenschaften

Reflexionsvermögen	18 %
L* (Reflexion)	49.15
a* (Reflexion)	-0.26
b* (Reflexion)	-9.49

Farbeindruck: Blau

Transmissionsvermögen	52 %
Ra-Wert (Transmission)	91 %
L* (Transmission)	77.24
a* (Transmission)	-8.01
b* (Transmission)	4.68

Energie-Eigenschaften

Energier reflexion	41 %
Energietransmission	23 %
g-Wert (EN 410)	28 %
Sekundärer Wärmeübergang q _a	31 %
Sekundärer Wärmeübergang q _i	4 %
g-Wert (DIN 67507)	26 %

U_g-Wert (EN 673) Einbauwinkel: 90 0.6

Absorption 1. Scheibe (EN 410)	31.4 %
Absorption 2. Scheibe (EN 410)	0.9 %
Absorption 3. Scheibe (EN 410)	3.3 %

UV-Transmission 1 %

